


Bindo Expert



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60 % (база BW) ≈ 45 % (база BC)
Плотность	≈ 1,5 кг/л (база BW) ≈ 1,2 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м ² /л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Краска Bindo Expert готова к нанесению методом безвоздушного распыления без предварительного разбавления водой.

- Прочная
- Подходит для безвоздушного распыления
- Содержит антибактериальные добавки

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Обладает высокой тиксотропностью: быстро наносится без потеков и брызг, легко разравнивается, комфортна в работе; с нейтральным запахом. Обладает высокими декоративными свойствами, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Содержит в составе ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на окрашенной поверхности.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Нанесите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрузите подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При нанесении валиком или кистью: при необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Рекомендации для безвоздушного распыления получены на оборудовании Wagner SF 23 Pro: форсунка низкого давления Wagner HEA ProTip, рабочее давление 100 бар, размер форсунки: 413-515

Разбавление водой не требуется.

Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.